




受付日：令和7年2月25日
受付番号：HP25-KT027

接合部性能試験成績証

試験結果は以下のとおりであることを証明する。
令和7年4月7日

東京都港区海岸1-1-1
ニューピア竹芝ノースタワー
ハウスプラス住宅保証株式会社
代表取締役社長 鈴木 哲夫



1. 接合金物名称	高耐力ホールダウンHi143
2. 試験依頼者	株式会社 タナカ 〒300-4111 茨城県土浦市大畑702-1
3. 目的	当該接合金物を用いた接合部の短期基準接合耐力(引張)を評価する。
4. 試験内容	柱頭柱脚接合部(アンカー型)の引張試験 なお、準拠する試験方法・評価方法は、ハウスプラス住宅保証株式会社制定「木質構造試験等業務における接合部性能試験業務方法書(令和6年12月1日制定)」による。
5. 試験体仕様	<p><u>1) 接合金物</u> 「高耐力ホールダウンHi143」 材 質: SS400(JIS G 3101)*1 寸 法: (外形)75mm×72.5mm×690mm t=4.5mm ビス用孔33-φ7.5mm 表面処理: HDZT49(JIS H 8641)</p> <p><u>2) 接合具</u> 「木ねじ TBB-105」 33本 材 質: 以下の化学成分を満たす炭素鋼 C;0.15~0.23% Mn;0.60~1.00% P;0.030%以下 S;0.050%以下 寸 法: 頭部径φ10.8mm 軸径6.7mm ねじ山径7.2mm ねじ谷径4.9mm ねじピッチ3.18mm 首下L=105mm ねじ部L=77.2mm ローレット加工あり 表面処理: エコート*2WH処理 「丸座金φ46」 1枚 材 質: SS400(JIS G 3101)*1 寸 法: φ46mm(内径φ22mm) t=12mm 表面処理: Ep-Fe/Zn8/CM2C(JIS H 8610およびJIS H 8625) 「六角ボルトM20-450」 1本 材 質: 強度区分10.9を満たす炭素鋼(JIS B 1180及びJIS B 1051) 寸 法: M20 L=450mm 表面処理: 四三酸化鉄皮膜 「六角ナットM20」 1個 材 質: 強度区分10を満たす炭素鋼(JIS B 1181及びJIS B 1052-2) 寸 法: M20 表面処理: 四三酸化鉄皮膜</p> <p><u>3) 軸組材料</u> 柱材: 120mm×120mm×1,300mm JAS 同一等級構成構造用集成材 スギ E65-F255 含水率:10.0~11.0% 全乾密度:0.35~0.40g/cm³</p> <p>*1 引張強さ400N/mm²以上、降伏点245N/mm²以上の強度を満たす炭素鋼 *2 エコートは、NOFメタルコーティングス株式会社の登録商標</p>
6. 試験条件等	試験体は、実状に合わせた仕様とした。 試験体は、「六角ボルトM20」と「六角ナットM20」を用いて鉄骨治具に手締めにて固定した。 加力は、柱の脚部側木口面を加圧することにより、接合金物に引張力を作用させた。 また、加力時に試験体の横倒れを防止するためのサポート治具を設けた。
7. 試験結果	短期基準接合耐力 130.2 kN (詳細については接合部性能試験報告書に示す)
8. 試験場所	ハウスプラス住宅保証株式会社 横浜第二試験所:神奈川県横浜市鶴見区矢向1-1-1 10番
9. 試験実施日	令和7年3月7日
10. 試験実施担当者	ハウスプラス住宅保証株式会社 審査部 評定室 坂楨 義夫 千葉 博 石田 恵菜

この接合部性能試験成績証を転載するときは、必ず全文を記載してください。