




受付日：令和元年6月27日  
受付番号：HP19-KT083

## 接合部性能試験成績証

東京都港区海岸1-11-1  
ニューピア竹芝ノースタワー17階  
ハウスプラス確認検査株式会社  
代表取締役社長 吉田正司



試験結果は以下のとおりであることを証明する。  
令和元年8月26日

1. 接合金物名称	グレートコーナー25kN
2. 試験依頼者	株式会社 タナカ 〒300-4111 茨城県土浦市大畑702-1
3. 目的	当該接合金物を用いた接合部の短期基準接合耐力(引張)を評価する。
4. 試験内容	柱頭柱脚接合部(隅柱型)の引張試験 なお、準拠する試験方法・評価方法は、ハウスプラス確認検査株式会社制定「木造建築構造試験事業における接合部性能試験業務方法書(平成21年4月1日制定)」による。
5. 試験体仕様	<p>1) 接合金物</p> <p>「グレートコーナー25kN」 材 質：以下の強度を満たす炭素鋼*1 引張強さ;400N/mm<sup>2</sup> 降伏点;245N/mm<sup>2</sup> 寸 法：(外形)52.7mm×105mm×225mm 板厚t=3.2mm (組合せ後) 接合具用孔(柱側)10-φ6.6mm (横架材側)8-φ6.6mm (M6ねじ接合用)2-φ6.1mm 表面処理：Z27</p> <p>「M6ねじ」*2 2本 材 質：強度区分4.6を満たす炭素鋼 寸 法：M6</p> <p>「ナット」*3 2個 材 質：強度区分4Tを満たす炭素鋼 寸 法：M6</p> <p>2) 接合具</p> <p>柱側：「木ねじ TBA-65」10本 材 質：以下の化学成分を満足する炭素鋼 C;0.18~0.23%,Mn;0.70~1.00%,P;0.030%以下,S;0.050%以下 寸 法：頭部径φ9.3mm 胴部径φ5.5mm ねじ山径φ6.2mm ねじ谷径φ4mm 全長L=65mm ねじ部L=54mm 表面処理：エコート*4WH処理</p> <p>横架材側：「木ねじ TB-101」8本 材 質：以下の化学成分を満足する炭素鋼 C;0.18~0.23%,Mn;0.70~1.00%,P;0.030%以下,S;0.050%以下 寸 法：頭部径φ10.8mm 胴部径φ5.9mm ねじ山径φ6.2mm ねじ谷径φ4mm 全長L=100mm ねじ部L=80mm 表面処理：エコート*4WH処理</p> <p>3) 軸組材料</p> <p>柱材：105mm×105mm×600mm スギ 無等級製材 含水率：10.5~11.5% 全乾密度：0.40~0.42g/cm<sup>3</sup></p> <p>横架材：105mm×150mm×650mm オウシュウアカマツ 対称異等級構成構造用集成材 E105-F300 含水率：11.0~14.0% 全乾密度：0.42~0.47g/cm<sup>3</sup></p> <p>*1 試験ではSGH400を使用した *2 試験ではM6×12ナベ頭小ねじ(強度区分4.6)を使用した *3 試験ではM6用ナット(強度区分4T)を使用した *4 エコートは、NOFメタルコーティングス株式会社の登録商標</p>
6. 試験条件等	試験体は接合部を実状に合わせた仕様としている。 試験体は、柱芯より横架材木口側300mmの位置で横架材固定用鋼板(105mm×340mm,厚さ22mm)を介して柱芯より177.5mmから517.5mmの範囲を鉄骨架台に緊結した。また、加力時に柱の横倒れを防止するためのサポート治具を設けた。(詳細については接合部性能試験報告書図4.1に示す)
7. 試験結果	短期基準接合耐力 <b>29.5 kN</b> (詳細については接合部性能試験報告書に示す)
8. 試験場所	ハウスプラス確認検査株式会社 横浜第二試験所:神奈川県横浜市鶴見区矢向1-1-1 10番
9. 試験実施日	令和元年7月30日
10. 試験実施担当者	ハウスプラス確認検査株式会社 評定部 上杉 義則 千葉 博

この接合部性能試験成績証を転載するときは、必ず全文を記載してください。